



- Sicherheit entlang der Lieferkette -

FM Asphaltfüller 20kg

- Für fast alle Asphalt-Bodenreparaturen geeignet
Schichtstärken zwischen 10 und 50 mm

- Kurze Aushärtungszeiten
- Innen wie Außen



Verarbeitungsanweisung:

Bevor Sie FM Asphaltfüller 20kg anwenden können muss der Boden / die Reparaturstelle vorbereitet werden.

Mindesttiefe: 10 mm bis max. 50 mm in einer Schicht

Verbrauch: ca. 1 m²/25kg bei ca. 10 mm (Abhängig von der Verdichtung)

Mindestumgebungstemperatur: > 0 ° Celsius, frostfreier Boden

Aushärtungszeit: Nach der Einbringung und guten Verdichtung kann unverzüglich eine Verkehrsfreigabe erfolgen. Bei sehr niedrigen Temperaturen ist mit verlängerten Aushärtezeiten zu rechnen.

Volle mechanische Belastbarkeit: Abhängig von der Verdichtung unverzügliche Verkehrsfreigabe möglich

Benötigtes Werkzeug: Handschuhe, Drahtbürste, Schaufel, Verdichter

Bodenvorbereitung:

Reinigen Sie die zu reparierende Stelle. Loses Material und Dreck sowie Staub müssen entfernt werden (z.B. Drahtbürste). Die zu reparierende Stelle muss großflächig mindestens 10 mm tief und trocken sein. Darüber hinaus darf sich kein Öl oder Fett auf der Oberfläche befinden. Gab es eine längere Feuchtperiode vor der beabsichtigten Reparatur, kann es sinnvoll sein, das Schlagloch mit einem Gasbrenner gezielt zu trocknen, um die Feuchtigkeit aus der „Tiefe“ herauszuholen.

Reparatur der beschädigten Stelle:

Öffnen Sie den Eimer. Das Material ist ein Kaltasphalt und muß nicht gemischt werden.

Entnehmen Sie mit einer Schaufel die benötigte Menge oder kippen den Inhalt in das Loch. Sie sollten je nach Schlaglochtiefe ggf. mehrschichtig arbeiten. Dies bedeutet, daß Sie eine erst Lage auf die tiefste Stelle bringen und diese sehr gut verdichten. Darauf bringen Sie nächste Schicht auf und verdichten diese wiederum. Zum Abschluß sollte die letzte Lage vor dem Verdichten etwas über dem umgebenden Bodenniveau stehen. Verdichten Sie nun den Überstand auf das umgebende Bodenniveau und lassen das Material trocknen. Ein leichtes Abstreuen mit Brechsand kann erfolgen.

Vermeiden Sie in der Anfangsphase nach der Aushärtung eine Dauerbelastung durch eine punktuelle nichtrollende Lenkbewegung durch schwere Lasten (z.B. LKW) auf der reparierten Stelle.

FM Asphaltfüller 20 kg enthält kein Steinkohlenteerpech und keine Chlorkohlenwasserstoffe.

WICHTIG: Verdichten, Verdichten, Verdichten

Vertrieb durch:

HUSS-VERLAG GmbH
Joseph-Dollinger-Bogen 5
80807 München

Tel.: 089/32391-316/-317
Fax: 089/32391-416

shop@huss-verlag.de
www.huss-shop.de